

Meltolit

Co 6 E

DIN 8555 MF 20 GF 45 CTZ
EN 14700 Co2

ALLMÄN BESKRIVNING

Koboltlegerad hårdsvetselektrod för uppbyggnad på detaljer som utsätts för betydande korrosionspåkänningar, oxidation, värme och slitage. Ventiler, blandskruvar, varmklippverktyg, gjutdetaljer och klippeggar.
Rörtråden är av Stellite-typ 6. Mycket hög resistens mot värme och korrosion, spricksäker.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC+

HÖLJE

Rutil-basisk

MATERIAL

Konstruktionsstål för ytbeläggning

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

+20°C->40-45 HRC

+600°C->30 HRC

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	Fe	W	Co
1,1	0,8	0,3	28,0	3,0	4,5	Rest

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	2,5x350	3,2x350	4,0x350
Hylsa(kg)	5	5	5
Artikel nummer	8M72640251	8M72640231	8M72640401
Ström(A)	75	100	140

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

Rörtråd	Meltolit Co 6 FCW
TIG	Meltolit Co 6 Tig
MAG	Meltolit Co 6 Mag